



Afmeting plank

LENGTE	1900 mm
BREEDTE	190 mm
TOTALE DIKTE	14.0 mm
DIKTE TOPLAAG	3 mm
LAAGINHOUD	Min 6x 1900mm

Afmeting pak

LENGTE PAK	1950 mm
BREEDTE PAK	195 mm
DIKTE PAK	120 mm
GEWICHT PAK	25 kg
LAGEN/PAK	8
M²/PAK	2.89 m ²

Afmeting pallet

LENGTE PALLET	1950 mm
BREEDTE PALLET	1000 mm
HOOGTE PALLET	1010 mm
GEWICHT PALLET	995 kg
PAKKEN/PALLET	40
M²/PALLET	115.60 m ²

KENMERKEN

Toplaag

HOUTSOORT	Eik
LATIJNSE NAAM	Quercus Robur
SORTERING	ABC
OPBOUW	2-laags
DIKTE TOPLAAG	3 mm
MOTIEF	1 strook
ZAAGWIJZE	Zaagfineer
VELLING	2 langsijden microvelling
AFWERKING	Vernis
OPPERVLAKTESTRUCTUUR	Geborsteld

Samenstelling van de drager

DRAGER TYPE	MPX
HOUTSOORT BASIS DRAGER	Mixed Light Hardwood
TOTALE DIKTE DRAGER	11 mm
DRAGER VERLIJMING	Kruiselings

Plaatsing

SYSTEEM	TOEPASSINGEN	VLOERVERWARMING
Tand- en groef	Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik.	Ja
		HERSCHUURBAAR
		Ja

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Norm	Resultaat
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Dfl-S1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	≤ 5ppm
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	EN 12667 / ISO 8302	0,11m ² k/w
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	EN 335	Klasse 1
BREEKSTERKTE	EN 1533	Pass
SLIPWEERSTAND	EN 15676	Pass
VOCHTGEHALTE	EN 13183-1	7% (+/-2%)

CERTIFICERING



EN 14342

