

Dimension board

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| LONGUEUR | 2200 mm |
| LARGEUR | 260 mm |
| ÉPAISSEUR TOTALE | 15.0 mm |
| CONTENU DE LA COUCHE | Min 3 Pl x 2200 mm |

Dimension Colis

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| LONGUEUR DU PAQUET | 2210 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 270 mm |
| ÉPAISSEUR DU PAQUET | 70 mm |
| POIDS DU PAQUET | 20 kg |
| COUCHES/PAQUET | 4 |
| M²/PAQUET | 2.29 m ² |

Dimension Palette

| | |
|------------------------------|----------------------|
| LONGUEUR DE PALETTE | 2230 mm |
| LARGEUR PALETTE | 1080 mm |
| HAUTEUR DE PALETTE | 820 mm |
| POIDS DE LA PALETTE | 800 kg |
| PAQUET/PALETTE | 40 |
| M²/PALETTE | 91.60 m ² |

CARACTÉRISTIQUES

Couche supérieure

| | |
|--------------------------------|--|
| TYPE DE BOIS | Chêne |
| NOM LATIN | Quercus Mongolica |
| CHOIX DE BOIS | CLASSIC |
| CONSTRUCTION | 3-plis |
| MÉTHODE DE COUPE | Zaagfineer |
| CHANFREIN | 4langsOud |
| STRUCTURE DE LA SURFACE | AntieffectGeborsteldGestrHandgeschraaptHandver |

Composition du support

| | |
|--------------------------------|-------------|
| TYPE DE SUPPORT | Populier |
| ESSENCE DE BOIS SUPPORT | Populier |
| ENCOLLAGE | Kruiselings |

Pose

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| SYSTÈME | APPLICATIONS | CHAUFFAGE AU SOL |
| Rainure et languette | Licht huishoudelijk gebruikMatig commercieel gebruikNeem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtesNormaal commercieel gebruikNormaal huishoudelijk gebruikOvervloedig commercieel gebruik | Oui |
| | | REPOŃABLE |
| | | Oui |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | Standard | Résultat |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| RÉACTION AU FEU | EN 13501-1 | Dfl-S1 |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1 | E1 |
| PCP | CEN/TR 14823 | ≤ 5ppm |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE | EN 12667 / ISO 8302 | 0,11m ² k/w |
| DURABILITÉ BIOLOGIQUE | EN 335 | Classe 1 |
| RÉSISTANCE À LA RUPTURE | EN 1533 | Passé |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | EN 15676 | Passé |
| TAUX D'HUMIDITÉ | EN 13183-1 | 7% (+/-2%) |

CERTIFICATION



EN 14342

